

InterfaceFLOR Tirex

Style Number	6700702909
Product Definition Konstruktion	Heavy duty entrance flooring tiles Extrem strapazierfähige Schmutzfangfliese für Eingangsbereiche
Descripción Description Type Descrizione	Barrera antisuciedad modular de alta resistencia Dalle d'accès haute résistante Schoonloop tegel Quadrotta barriera
Pile Material Zusammensetzung	Recycled rubber tyre and belt material with reinforcement Recyceltes Gummi mit Gewebeerstärkung (z. B. wiederverwertete Autoreifen)
Composición	Caucho reciclado derivado de neumáticos con soporte estabilizador
Composition Samenstellung Composizione materiale	Caoutchouc recyclé et support stabilisateur Verstevigd gerecycled bandenmateriaal Caucciù riciclato derivato dall'industria dei pneumatici con supporto stabilizzatore

Total Weight Gesamtgewicht Peso Total Poids total Totaalgewicht Peso Totale	9.88 kg/m ² ± 5%
---	-----------------------------

Total Thickness Gesamtdicke Espesor Total Epaisseur totale Totale dikte Altezza Totale	9,5 mm ± 0,5 mm
--	-----------------

Tiles per Box Fliesen/Karton N° Losetas por caja Nombre de dalles par boîte Aantal tegels per doos Imballo	25 (305 x 305 mm ± 1%)
--	------------------------

Coefficient of friction Reibungskoeffizient Coeficiente de fricción Coefficient de friction Weerstand coefficient coefficiente di frizione	ASTM F1677	Dry > 1.0, Wet 0.98 trocken > 1.0, feucht 0.98 Seco > 1.0, Húmedo 0.98 Sec > 1.0, Humide 0.98 Droog > 1.0, Nat 0.98 secco > 1.0, umido 0.98
--	------------	--

Radiant Panel Brennverhalten Clasificación al fuego Classement feu Brandeigenschaften pannello radiante	NFP 92-506	M3
---	------------	----

Abrasion resistance Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión Résistance à l'abrasion Slijtweerstand resistenza all'abrasione	ASTM C501	Wear Index, 1/g = 53.9 Stufe, 1/g = 53.9 Indice de uso, 1/g = 53.9 coeff. d'usure, 1/g = 53.9 Slijtage-index, 1/g = 53.9 indice di usura, 1/g = 53.9
--	-----------	---

Tensile Strength Reißfestigkeit Resistencia a la tensión Résistance à la traction Elasticiteit resistenza alla trazione	ASTM D412	Longitudinal >1500psi längslaufend > 1500 psi Longitudinal > 1500 psi Longitudinale > 1500psi Lengtemeting > 1500 psi Lengtemeting > 1500 psi
---	-----------	--

Chemical Resistance chem. Beständigkeiten Resistencia química Résistance aux produits chimiques	Acetic Acid 30% Essigsäure (30%) Acido acético	Fair ausreichend Media
--	--	------------------------------

Chemische bestendigheid Resistenza chimica	Azijnzuur 30% Acido Acetico 30%	Moyen matig accettabile
---	------------------------------------	-------------------------------

Butyl Alcohol Butyl Alkohol Alcohol butílico Alcool butylique Butyl Alcohol Alcool Butile	Good gut Buena Bon Goed Buono
--	--

Chromic Acid (dilute) Chromsäure (verdünnt) Acido cromoico (diluio) Acide Chromique (dilué) Verdund Chromzuur Acido Cromico	Good gut Buena Bon Goed Buono
--	--

Detergents Reinigungsmittel Detergentes Détergents Schoonmaakmiddelen detergente	Good gut Buena Bon Goed Buono
---	--

Petroleum products Erdölprodukte Productos derivados del petróleo	Not resistant nicht beständig
--	----------------------------------

Produits pétrochimiques Petroleum producten Prodotti petroliferi	No resistente Non résistant Niet bestemdig non resistente
--	--

Hydrogen peroxide Wasserstoffperoxid Peróxido de hidrógeno Peroxyde d'hydrogène Waterstofperoxide Perossido di idrogeno	Good gut Buena Bon Goed Buono
--	--

Nitric Acid Salpeter säure Acido nítrico Acide Nitrique Salpeterzuur Acido nitrico	Not resistant nicht beständig No resistente Non résistant Niet bestendig non resistente
---	--

Sodium Hydroxide Natronlauge Hidróxido sódico Hydroxyde de Sodium Natrium Hydroxide idrossido di sodio	Good gut Buena Bon Goed Buono
---	--

Sulphuric Acid(dilute) Schwefelsäure (verdünnt) Acido solfúrico Acide Sulfurique (dilué) Verdund zwavelzuur Acido solforico (diluito)	Good gut Buena Bon Goed Buono
---	--

Interface Europe Ltd reserve the right to change or modify specifications
Technische Änderungen vorbehalten
Interface se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas
Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus
Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden
Interface si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso

Printed on paper with 75% recycled content (minimum 20% post consumer)
Druck auf Umweltpapier mit mind. 75% Recyclinganteil
Impreso en papel con un 75% de contenido reciclado
Imprimé sur du papier contenant 75% d'éléments recyclés
Gedrukt op 75% gerecycled materiaal
Stampato su carta contenente per il 75% elementi riciclati (minimo 20% scarti post-consumi)

